# Требования к поставщикам

## 1. Технические требования

Лесоматериалы круглые для выработки лущеного шпона березового.

| № | Пороки древесины по ГОСТ 2140-81 и дефекты обработки | Нормы ограничения пороков древесины |
|---|---|---|
| 1 | Сучки и пасынок:<br>а) все разновидности, за исключением табачных сучков<br>б) табачные | а) Допускаются диаметром не более 8 см, не более 3 сучков на 1 п. метр.<br>б) Допускаются диаметром не более 3 см. |
| 2 | Грибные поражения:<br>а) побурение;<br>б) белая волокнистая гниль, мраморная гниль;<br>в) ядровая гниль и дупло;<br>г) заболонная гниль;<br>д) наружная трухлявая гниль. | Не допускаются. |
| 3 | Червоточина | Не допускаются. |
| 4 | Трещины:<br>а) боковые от усушки;<br>б) торцовые от усушки;<br>в) метиковые;<br>г) морозные. | а) Не допускаются.<br>б) Допускаются глубиной не более 2 см.<br>в) Допускаются размером не более 1/3 диаметра торца.<br>г) Допускаются глубиной не более 2 см. |
| 5 | Кривизна:<br>а) простая;<br>б) сложная. | а) Допускается с отношением стрелы прогиба в месте наибольшего искривления к длине сортимента в процентах, не более:<br>• в лесоматериалах толщиной до 24 см - 1%;<br>• в лесоматериалах толщиной 26 см и более - 2%.<br>б) Допускается в размере половины нормы простой кривизны. |
| 6 | Открытая прорость, сухобокость, рак, запил, скол, отщеп и другие повреждения древесины | Допускаются глубиной не более 1/10 диаметра торца в месте повреждения. |
| 7 | Ложное ядро | Допускается не более 2/3 диаметра торца. |

1. Сучья должны быть обрублены вровень с поверхностью сортимента.

2. Корневые лапы, козырьки должны быть опилены.

3. Диаметр лесоматериалов должен быть от 18 см и не более 50 см.

4. Методы измерения и приемка в соответствии с ГОСТ 2292-88.

5. Длина лесоматериалов для лущения должна быть не менее: 5400 мм (фактическая), зачетная - 5200 мм. Припуски по длине при определении объема в расчет не принимать.

6. Обдир коры не должен превышать 15% общей площади сортимента.

7. Маркировку диаметра производить на верхнем торце водостойкой краской.

8. Торцы лесоматериалов должны быть покрыты влагозащитными замазками в период года: апрель - сентябрь.

9. Лесопродукция, заготовленная из сухостойных деревьев, не принимается и не оплачивается.